

Nemez mobiltok

készítése [Balla Gemma](#) nemezkesztő szakoktatóval



Amire szükségünk lesz:

- legalább két, különböző színű gyapjú (összesen 3 dkg)
- habfólia – ez helyettesíthető kemény kartonnal is
- babmusz alátét – ez helyettesíthető buborékfóliával, csúszásgátló alátéttel, gyékény napozóval
- víz
- szappan



A kívánt méret nagyítsuk fel egyharmaddal, vágjuk ki a habfóliából és helyezzük el a bambusz alátét jobb oldalán. Helyezzük el kívánt mintát a habfólián, vizezzük be, majd fedjük be a mintás fóliát tépésekkel cserépfedésben (a tépéssorokat úgy rakjuk egymás alá, hogy legyen átfedés a sorok közt), picit túllógatva az anyagot a sablonon.



Szappanos langyos vízzel enyhén csepegtessük be a gyapjút módon, mintha kezet mosnánk felette.



Ezután ráhajtjuk a bambuszt, kicsit lenyomkodjuk és megfordítjuk és behajtjuk mind a 4 oldalról a túllógó gyapjút. Ezután a hiányzó rész kitöltése következik.



A másik színnel **függőleges** tépésekkel fedjük be, kicsit túllógatva. Vizezés, fordítás, behajtás, újbóli kitöltés.



A rétegek felrakása után a szappanos kézzel óvatosan elkezdjük simogatni, s ahogy kapaszkodnak össze a szálak, egyre bátrabban - mindkét oldalon kb. 10-10 percig simogassuk. Meleg vízzel locsoljuk be, tekerjük fel és görgessük a feltekert alátéttel 1-2 percig.



Csípéspróbát tartunk: ha már összeállt nemezzé, akkor felvághatjuk.



Vágjuk fel, a vágási éleket simogassuk el szappanos kézzel, és emeljük ki a sablont, azaz a habfóliát.



Fordítsuk ki, és ellenőrizzük a mintát.



Ha még nem stabilan kapaszkodik, akkor szappanozzuk és simogassuk tovább.



Ezután jön még a további tömörítés: forró vizes belocsolás, feltekerés lentről, fentről, jobbról, balról. A kibontásoknál mindig belenyúlunk a közepébe, eligazgatjuk, és úgy tekerjük ismét fel. Amikor már kellően összetömörödött, akkor tiszta vízzel alaposan öblítsük, törölközővel a felesleges vizet itassuk fel, igazítsuk formára és szárítsuk.

